

COLA ESPELHO FLEX

Adesivo monocomponente para fixação de espelhos



Código	Conteúdo	Embalagem
01 02 02 3300	310ml	24
01 02 02 3050	50g	12

Aplicações

Indicado principalmente para colagem de vidros e espelhos em azulejos e paredes. Também indicado para vedação de madeira, móveis, juntas em automóveis, superfícies metálicas e de PVC e elementos pré-fabricados na construção civil.

Dados Técnicos

Cor	Branco
Temperatura de trabalho (°C)	-50 a +250
Dureza (Shore A)	22
Densidade (g/cm ³)	1,00
Tempo de posicionamento (min)	10
Cura parcial (min)	50
Cura total cordão 3mm (h)	24
Alongamento (%)	> 700
Resistência à tração (kgf/cm ²)	8

Informações com umidade relativa do ar de 50% a uma temperatura de 23°C

Características

- Não agride o espelho;
- Monocomponente;
- Isento de solventes e isocianatos;
- A prova d'água;
- Amigável ao meio ambiente;
- Baixo encolhimento;
- Antibacteriano.

Modo de Usar:

- Limpar e secar bem a superfície onde o espelho será fixado, removendo poeiras, óleos e graxas;
- Limpe a parte traseira do espelho onde o produto será aplicado, com um pano macio e umedecido com álcool;
- Em seguida passe um pano seco para retirar o excesso;
- Corte a ponta do tubo e insira o bico aplicador cortado em um ângulo de 45°;
- Coloque o tubo na pistola aplicadora;
- Aplique o produto na parte traseira do espelho, distribuindo 7 cordões retos, equidistantes e com medidas conforme tabela abaixo:

ÁREA DO ESPELHO	COMPRIMENTO DO CORDÃO x ESPESSURA x ÁREA		
	4 mm	5 mm	6 mm
0,50 m ²	10 cm	13 cm	15 cm
0,75 m ²	15 cm	19 cm	23 cm
1,00 m ²	20 cm	25 cm	30 cm
1,25 m ²	25 cm	32 cm	38 cm
1,50 m ²	30 cm	38 cm	45 cm
1,75 m ²	35 cm	44 cm	53 cm
2,00 m ²	40 cm	50 cm	60 cm
2,50 m ²	50 cm	63 cm	75 cm
3,00 m ²	60 cm	75 cm	90 cm

- Após aplicado o produto, junte as superfícies obedecendo a distância mínima de 3mm entre o espelho e o substrato onde está sendo colado o espelho, permitindo o escoamento da umidade;
- Faça os ajustes de posicionamento do espelho em até 10min após a junção ao substrato;
- Calce o espelho para permitir a adesão inicial;
- Retire os calços depois de no mínimo 30 minutos após a instalação. Recomenda-se 2 horas.